CEMENTYP Base-Coat COMERCIAL

Recubrimiento y adhesivo multiusos

DESCRIPCION:

Recubrimiento en polvo compuesto de cemento, polímeros acrílicos, aditivos y agregados minerales especiales, para ser usado en: poliestireno, paneles prefabricados y todo lo que requiera una protección especial contra la humedad y el medio ambiente.

USOS:

- Excelente desempeño para pegado de placa de poliestireno.
- Como recubrimiento en paneles de yeso en interiores y paneles de cemento que estarán en el exterior y requieran buena protección contra la humedad e intemperismo.
- Puede quedar como acabado final y recibir pintura.

PROPIEDADES:

- Adhesividad multiusos.
- Ideal para lograr acabado fino floteado. Granulometría con base en norma ASTM-C3136-969.
- Se puede ahogar en malla de fibra de vidrio para dar mayor resistencia.
- Cubre grietas e imperfecciones en muros y otros.
- Autocurable.
- No agrietamiento.
- Rinde de 7 a 10 m^2 como recubrimiento dependiendo de la superficie.
- Rinde hasta 6 m^2 en pegado de placa de poliestireno con llana acanalada.

PREPARACION DE LA MEZCLA:

- Agregar de 5 a 6 litros de agua limpia por saco de 20 kg. Mezclar con un taladro de baja revolución hasta obtener una consistencia homogénea, pastosa y manejable. Esperar de 3 a 5 minutos para que se presente un fraguado inicial, posteriormente mezcle de nuevo sin agregar agua hasta obtener una consistencia adecuada.

APLICACION:

- La superficie debe estar sólida, sana, libre de aceite y grasas.
- Aplicar con llana y utilizar esponja semidura para dar acabado fino floteado. Se considerará el tiempo de fraguado dependiendo de las condiciones climáticas. El tiempo de trabajo después de haber hecho la mezcla es de 1 hora aproximadamente.

Para dudas o aclaraciones:
Tornado responde
33 3441 4745
tornado.suministros@yahoo.com.mx
www.tornadodesuministros.com

COLOR DE LINEA:

- Gris cementoso.
- Blanco.

GARANTIA:

Cuando se presente alguna reclamación por defecto de material ésta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material.

RECOMENDACIONES:

- Almacenamiento bajo techo, evitando lugares húmedos.
- No se aplique el producto a temperaturas menores a 7 °C.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto del producto con los ojos.

REFERENCIAS TECNICAS:

Calidad:	Grado Comercial
Base:	Polvo cementoso
Densidad seco:	1.85 g/cm^3
Tiempo de fraguado:	12 a16 horas
Desmoronamiento (1-5):	4 índice de resistencia
Factor de agua:	24.78%
Presentación:	Saco 20 Kgs
Rendimiento:	7 a 10 m^2 *

* Dependiendo de la apariencia del sustrato.

